



KIILTOASTE
Satiini

RIITTOISUUS
750 ml = ± 10 m² / kerros
2 L = ± 24 m² / kerros

KUIVUMISAIKA 24H
KERROSTEN VÄLILLÄ

TÄYSIN KUIVA 72H



HELPPO JA NOPEA
DIREKT APPLICERING

750 ml – 2L

Tämä maali on suunniteltu keraamisille kaakeleille, seinäkaakeleille ja reunalaatoille kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Maali ei sovellu lattioille, suihkualtaisiin, kylpyammeisiin, lavuaareihin eikä työtasolle.

HELPPO, NOPEA, TEHOKAS !

- EI TARVETTA POHJUSTEELLE
- Täydellinen VIIMEISTELY
- Veden- ja pesun KESTÄVÄ
- Valumaton koostumus
- Kestää hoito- ja kunnossapitotuotteita: shampoo, suihkugeeli, kodinhoitotuotteet, kalkinpoistotuotteet, valkaisuaineet, etikka.
- Ei hilseile – Erittäin kestävä maali lämpötilavaihteluille kuten kuumalle ja kylmälle vedelle
- Rajoittaa homeen kehittymistä
- Pesunkestävä
- Vesihenteinen maali

SÄVYT

VALKOINEN

BEIGE

VAALEAN-
SININEN

VAALEAN-
HARMAA

TUMMAN-
HARMAA



Remontointi Kaakelimaali seinille

Tämä maali on suunniteltu keraamisille kaakelille, seinäkaakelille ja reunalaatoille. Ei sovellu lattioille, suihkuolaisiin, kylpyammeisiin, lavuaareihin eikä työtasoille.

Pinnan esikäsitteily on välttämätöntä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi

Tuotteen optimaalinen suoristuskyky ja tarttuvuus saavutetaan 20 päivää käytön jälkeen.

> VAIHE 1: VALMISTELU

Pinnan **ESIKÄSITTELY** on **VÄLTÄMÄTÖNTÄ**.

• **KERAAMISET KAAKELIT, SEINÄKAAKELIT, REUNALAAATAT, LASITILET:** pese soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesulla ja anna kuivua.

• **Kaakelisaumut:** Puhdista huolellisesti kaakelin saumat käyttämällä hankaussientä tai harjaa. Poista puhdistusaine- tai homejäänteet.

• **Pinnan PESEMINEN soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella on olennaista**

Rasvaiset tai muovilla päällystetyt materiaalit voivat vaikuttaa maalin tartuntakykyyn.

Puhdista huolellisesti kaakelin saumat käyttämällä hankaussientä tai harjaa. Poista kaikki silikonisaumat ennen maalausta.

> VAIHE 2: MAALAUS

Välineet: Maalinsekoitin tai sekoitustikku • Maalaustela & sivellin (kulmiin, nurkkiin, saumoihin & viimeistelyyn)

Kannen alla on lisäainepakkaus, joka on kokonaisuudessaan lisättävä maalipurkkiin ja sekoitettava maaliin ennen käyttöä.

- > Tyhjennä lisäainepakkauksen koko sisältö maalipurkkiin
- > Sekoita tuote hyvin sekoitustikulla pohjaa myöten ennen käyttöä.
- > Käytä.

Kun pussin sisältö on lisätty maaliin, on se käytettävä 10 päivän kuluessa. Tämän ajan jälkeen maalin tarttuvuus ja kesto heikentyy.

1. Aloita maalaamalla maalattavan pinnan kulmat ja saumat.
2. Levitä maali tasaisesti maalaustelaan ja maalaa ylhäältä alaspäin.

Maalaa kaksi maalikerrosta parhaan mahdollisen kestävyuden aikaansaamiseksi (Kosketuskuiva: 4 tuntia - Uusintakerros: 24 tuntia - Täysin kuiva: 72 tuntia). Ainoastaan sisäkäyttöön • Levitä maali 12 ja 25 °C asteen välillä ja vältä vetoa • Puhdista työvälineet vedellä.

Ainoastaan sisäkäyttöön – työskentele pienillä pinnoilla (alkaen 0,5m² - 1m²) – riittoisuuden varmistamiseksi. Vältä maalaamasta tuotetta liian paksusti tai liian ohuesti telalla tai siveltimellä – levitä maali 12 °C ja 25 °C lämpötilan välillä, vältä vetoa – Älä lopeta tuotteen maalaamista keskelle pintaa – älä aloita uuden maalikerroksen maalausta kun tuote vielä kuivuu – puhdista työvälineet puhtaalla kankaalla, huuhtelee tämän jälkeen vedellä – Käytä mietoa puhdistusainetta maalattun pinnan puhdistamiseen. Älä käytä hankaavia pesusieniä. Kirkkaille väreille sekä tummille ja huokoisille pinnoille voi ylimääräinen maalikerros olla tarpeen.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET

SUOJATTAVA PAKKASELTA

EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsool-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. P102: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. P271: Käytä ainoastaan ulkona, tai tiloissa joissa on hyvä ilmanvaihto. P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti. Tämän tuotteen EU-raja-arvo (Cat A/i) : 140g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 6g/l VOC.