



**KIILTOASTE**  
Satiini

**RIITTOISUUS**  
750 ml = ± 10 m<sup>2</sup> / kerros  
2 L = ± 24 m<sup>2</sup> / kerros

**KUIVUMISAIKA 12H**  
**KERROSTEN VÄLILLÄ**

**TÄYSIN KUIVA 24H**

**HELPPO JA NOPEA**  
**DIREKT APPLICERING**



**750 ml – 2L**

Tämä maali on suunniteltu sisätilojen keittiökaapeille ja oville, huonekaluille ja seinäpaneelleille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Maali soveltuu myös messinki-, sinkki- ja alumiinipintaisille huonekaluille. Se ei sovellu vahatuille tai öljytyille pinnoille, kylpyhuone- tai suihkulaatoille, tai lattioille.

## HELPPO, NOPEA, TEHOKAS !

- EI TARVETTA LAKAN POISTOLLE
- EI TARVETTA POHJUSTEELLE
- Täydellinen VIIMEISTELY
- Valumaton koostumus
- Iskun- ja tahran **KESTÄVÄ**
- Likaa hylkivä
- Kestää iskuja, kolhuja, naarmuja ja vesiroiskeita
- Vesiohenteinen maali

SÄVYT

VALKOINEN

VAALEAN-  
RUSKEA

LUONNON-  
HARMAA

TUMMAN-  
HARMAA

# Remontointi Kalustemaal



Tämä maali on suunniteltu sisätilojen keittiökaapeille ja oville, huonekaluille ja seinäpaneelille. Se ei sovellu vahatuille tai öljytyille pinnoille, kylpyhuone- tai suihkulaatoille, tai lattioille.

Pinnan esikäsitteily on välttämätöntä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Tuotteen optimaalinen suoristuskyky ja tarttuvuus saavutetaan 20 päivää käytön jälkeen.

## > VAIHE 1: VALMISTELU

Pinnan **ESIKÄSITTELY** on **VÄLTTÄMÄTÖNTÄ**.

- **LAKATTU PUU, MAALATTU PUU ja PVC:** pese maalarinpesuaineella ja anna kuivua, hio kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 240) ja poista pöly.
- **MELAMIINI, LAMINAATTI, HUONEKALUT ja pienet METALLIESINEET (messinki, alumiini, sinkityt metallit, sinkki):** Pese maalarinpesuaineella ja anna kuivua.
- **KARKEAT / HUOKOISET PINNAT (puu, mdf):** hio kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 240) ja poista pöly.

**Pinnan PESEMINEN soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella on olennaista**  
Rasvaiset pinnat voivat vaikuttaa maalin tartuntakykyyn.

## > VAIHE 2: MAALAUS

**Välineet:** Maalinsekoitin tai sekoitintikku • 5mm maalaustela • sivellin (kulmiin, nurkkiin ja viimeistelyyn)

Sekoita tuote hyvin sekoitustikulla pohjaa myöten ennen käyttöä.

1. Levitä maali tasaisesti maalaustelalla ja maalaa ylhäältä alaspäin.
2. Viimeistele vedoilla ylhäältä alas täydellisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Maalaa kaksi maalikerrosta parhaan mahdollisen kestävyuden aikaansaamiseksi (Kosketuskuiva: 2 tuntia - Uusintakerros: 12 tuntia - Täysin kuiva: 24 tuntia).

Ainoastaan sisäkäyttöön • Levitä maali 12 ja 25 °C asteen välillä ja vältä vetoa • Puhdista työvälineet vedellä

*Ainoastaan sisäkäyttöön – työskentele pienillä pinnoilla (alkaen 0,5m<sup>2</sup> - 1m<sup>2</sup>) – riittoisuuden varmistamiseksi. Vältä maalaamasta tuotetta liian paksusti tai liian ohuesti telalla tai siveltimellä – levitä maali 12 °C ja 25 °C lämpötilan välillä, vältä vetoa – Älä lopeta tuotteen maalaamista keskelle pintaa – älä aloita uuden maalikerroksen maalausta kun tuote vielä kuivuu – puhdista työvälineet puhtaalla kankaalla, huuhtele tämän jälkeen vedellä – Käytä mietoa puhdistusainetta maalatun pinnan puhdistamiseen. Älä käytä hankaavia pesusieniä. Kirkkaille väreille sekä tummille ja huokoisille pinnoille voi ylimääräinen maalikerros olla tarpeen.*

### KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET

#### SUOJATTAVA PAKKASELTA

EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. P102: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. P271: Käytä ainoastaan ulkona, tai tiloissa joissa on hyvä ilmanvaihto. P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti. Tämän tuotteen EU-raja-arvo (Cat A/d) : 130g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 3g/l VOC.

Apu & neuvoja : P. 010 321 0540 / [info@V33.fi](mailto:info@V33.fi) [www.V33.fi](http://www.V33.fi)

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat meidän tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät jotka voivat vaikuttaa meidän tuotteiden käyttöön kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteen käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot.

February 2015