



V33 Lattiamaaali ulkokäyttöön

10 vuoden takuu

- **Erittäin kestävät värit**
- **Ideaali betonille ja kiveyksille ulkokäyttöön, myös suojattomat pinnat**

KÄYTTÖTARKOITUS

Voidaan käyttää seuraavien suojattujen tai suojaamattomien ulkolattiapintojen maalaamiseen: sementti, betoni, kivi ja ulkokiveys jne. Ideaalit käyttökohteet: terassit, parvekkeet, rappuset, kivijalat, kulkualueet, ovikynnykset jne. Ei sovellu puupinnoille.

ESIKÄSITTELY

Oleennaista on varmistaa hyvä tarttuvuus lattiamaalille. Pinta pitää olla puhdas, kuiva, rasvaton, huokoinen ja kalkiton.

KÄSITTELEMÄTÖN PINTA:

- Uusi betoni: anna kuivua 3 kuukautta ennen maalausta
- Käsittelimätön sementti / betoni: puhdista pinta V33 Esikäsittelyaineella kivipinnoille. Tarkista lattiapinnan huokoisuus ”vesitippatestillä”. Jos vesi jää pinnalle, lattia ei ole riittävän huokoinen, jolloin maali ei kiinnity. Toista tällöin esikäsittely vahvemalla seoksella ja huuhtelee se lopuksi pois vedellä. Toista käsittely, kunnes riittävä huokoisuus on saavutettu. Anna kuivua 48h.
- Tasoitteet ja yhdisteet: Kokeile tarttuvuus ensin pienelle alueelle
- Kivi, ulkokiveykset: Esikäsittele pinta V33 Esikäsittelyaineella kivipinnoille.

MAALATTU PINTA:

- Pese V33 esikäsittelyaineella ja anna kuivua. Hio sen jälkeen 80-120 karkealla hiontapaperilla poistaaksesi kaikki hilseilevä maali. Poista hiontapöly.

KÄYTTÖ

Ihanteelliset käyttöolosuhteet: Kuiva, poutainen sää 12 ja 25 °C välillä.

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana pitkällä tikulla pohjaa myöten. Käsittelimättömälle sementille ja betonille: ohenna ensimmäinen kerros 5 % vedellä. Anna kuivua 3h ennen toista kerrosta. Erittäin huukoille tai kuormitukselle alttiina oleville pinnoille kolmas kerros voi olla tarpeen. Tilan käyttöönotto ja kalusteiden paikoilleen laittaminen: 12h pinnat joiden päällä kävellään, 48h huomattavan kuormitetut pinnat. Ensimmäisen viikon aikana on noudatettava varovaisuutta.

10 vuoden takuu on uusille käsittelemättömille pinnoille käyttöohjeita noudattaen ja pinnat, jotka on esikäsitelty V33 Esikäsittelyaineella kivipinnoille. Takuu sovelletaan vain normaaliin kotikäyttöön, mutta ei niille pinnoille, joissa tapahtuu kapillaari-ilmiö. Takuu koskee vain maalia ja on rajoitettu tuotehyvitykseen (tuotteen virheellisyyden todentaminen, tuotepakkaus ja kassakuitti).

Riittoisuus 1L = 14 m²

Levitys

Sivellin, tela jossa 8-12 mm nukka

Kuivumisaika

3 tuntia kerrosten välillä

12h täysin kuiva

Työvälineiden puhdistus: Vesi